POLYVANTIS

TECHNISCHES DATENBLATT

LEXAN™ THERMOCLEAR™ PLATTEN 9X GEOMETRIE IN 16-32MM

BESCHREIBUNG

LEXAN™ THERMOCLEAR™ Plus 9 Hohlkammerplatte hat eine hervorragende Wärmedämmung, hohe optische Eigenschaften und ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen geringem Gewicht und hoher Steifigkeit kombiniert. Die LEXAN THERMOCLEAR Plus 9- Platte ist ein Teil der LEXAN THERMOCLEAR Plus 2UV-Plattenreihe aus hochwertigen, mehrwandigen Polycarbonat- Verglasungshalbzeugen, die aus LEXAN-Granulat extrudiert werden. LEXAN THERMOCLEAR 9-Platten haben eine zweiseitig geschützte UV- Oberfläche, die eine hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse im Freien bietet. LEXAN THERMOCLEAR Plus 9-Fach ist in den Standardfarben Klar (112), Opal-weiß (WH7A092X) & Solar Control IR Grün (GN8B038T) erhältlich).

PRODUKTVERFÜGBARKEIT

POLYVANTIS PRODUCT	STANDARD BREITEN (MM)	VERFÜGBARE LÄNGEN (MM)	(STÜCK//PALETTE) **
LT2UV169X	980-1200-2095	3000-13000	25
LT2UV209X	980-1200-2095	3000-13000	20
LT2UV259X	980-1200-2095	3000-13000	20
LT2UV329X	980-1200-2095	3000-13000	20

** Bitte prüfen Sie unser letztes SPV Guide für aktuelle Mindestmengen und verfügbare Lagerprodukte.

BASISINFORMATIONEN

PRODUCT	(MM)	GEOMETRIE	GEWICHT (KG/M²)	^ U VERT (W/M² K)	STEGABSTAND (MM)
LT2UV169X	16	9 wall X structure	2.5	1.77	20
LT2UV209X	20	9 wall X structure	2.8	1.59	20
LT2UV259X	25	9 wall X structure	3.0	1.40	20
LT2UV329X	32	9 wall X structure	3.8	1.20	20

^ U-Werte basieren auf POLYVANTIS kalkulierten Werten gemäß ISO 10077

LICHTTRANSMISSION STANDARDFARBEN


PRODUCT	# LT KLAR (%)	LT OPAL WEIß (%)	LT IR GRUN (%)
LT2UV169X	54	47	38
LT2UV209X	53	47	37
LT2UV259X	51	44	36
LT2UV329X	49	40	N/A

Lichttransmission Messungen gemäß ISO 9050


KALT BIEGEN

LEXAN™ THERMOCLEAR™ Platten lassen sich gut kalt biegen und mit gebogenen Verglasungsprofilen verwenden. Die Platten sind somit für vielfältige Verglasungsanwendungen wie Kuppeln oder Dachoberlichter geeignet. Solange der Radius den empfohlenen Mindestwert von 2400mm nicht unterschreitet, hat die beim Kaltbiegen entstehende Spannung keinen negativen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften der Platten. Die Platten müssen stets der Länge nach und dürfen nie quer dazu gebogen werden. Die Plattenlänge muss größer als die Breite sein. In der Praxis ist ein 1:2 Verhältnis oder kleiner wegen der Installationsgeometrie nicht zu erwägen.


PRODUCT	MIN. BIEGERADIUS (MM) 150X STARKE
LT2UV169X	2400
LT2UV209X	3000
LT2UV259X	N/A
LT2UV329X	N/A




GEOMETRIE & NOMENKLATUREN




LT2UV169X25



LT2UV209X28



LT2UV259X30



LT2UV329X38

VERFÜGBARE BESCHICHTUNGEN

LEXAN THERMOCLEAR 2UV PLUS SHEET:

LEXAN™ THERMOCLEAR™ 2UV plus Platten sind beidseitig mit einer Standardbeschichtung versehen, die einen exzellenten UV Schutz gewährleistet

LEXAN THERMOCLEAR SOLAR CONTROL IR (SCIR) SHEET:

LEXAN THERMOCLEAR Solar Control IR Platten zeichnen sich durch eine signifikante Reduzierung der Wärmetransmission, beim Beibehalten einer hohen Lichttransmission aus.

UV RESISTENZ

Die vollständige LEXAN THERMOCLEAR Produktpalette ist mit einem beidseitigen UV-Schutz veredelt. Beidseitige Beschichtung bietet wesentliche Vorteile beim effizienten Zuschneiden der Platten auf gewünschte Formate, sowie vereinfacht die Montage, da jede der Oberflächen nach Außen gerichtet werden kann.

WÄRMETRANSMISSION

LEXAN™ THERMOCLEAR™ Platten sind opaque für alle Wellenlängen unter 385 Nanometer. Diese Eigenschaft hilft gegen Verfärbung von sensitiven Materialien, die sich unter oder hinter der Platten befinden.
Der Wärmestau innerhalb eines Gebäudes entsteht durch Einwirkung der Sonnenstrahlung. Das in das Gebäude eindringende Sonnenlicht erwärmt die Luft sowohl direkt als auch durch den Absorptionsprozess. Das Mauerwerk, Möbel usw., absorbieren das Sonnenlicht und geben dieses in Form von infrarot Energie ab. In Kombination mit den Wärmedämmungseigenschaften von LEXAN™ THERMOCLEAR™-Platten wird verhindert, dass die Wärme schneller entweicht, als sie erzeugt wird. Dies führt zu Temperaturerhöhung, dem sogenannten “Treibhauseffekt“. Die Temperatur kann durch Entlüftung gesteuert werden, oder durch Einsatz von opal weiß getönten bzw. Solar Control SC/IR™ LEXAN THERMOCLEAR-Platten, die selektiv das Licht aus dem Infrarot Bereich absorbieren. LEXAN THERMOCLEAR ist in vielen unterschiedlichen Farben oder mit IR Additiven verfügbar, die die Stärke des Sonnenlichts auf ein angenehmes Niveau zurückbringen und den Wärmestaueffekt in Gebäuden reduzieren. Kalkulationen zur Wärmetransmission basieren auf Daten publiziert in ‘The Institution of Heating and Ventilating Engineers Guide Book’. Basis für Kalkulationen ist ein transparentes Glas. Für alternative Verglasungsmaterialien werden korrigierende Indikatoren eingesetzt.

GARANTIEERKLÄRUNG

POLYVANTIS gewährt für LEXAN THERMOCLEAR Platten eine 20 Jahre beschränkte schriftliche Garantie in Bezug auf Farbbeständigkeit, sowie Beeinträchtigung der Lichttransmission und der Schlagfestigkeit durch Witterungsprozesse. Bitte sehen Sie unsere Garantieerklärung für mehr Details.

BRANDSCHUTZLEISTUNG

LEXAN THERMOCLEAR Platten weisen eine gute Brandschutzleistung gegenüber vielen nationalen Brandschutz-Klassifikationen auf. Die Brandschutzleistung steht in Abhängigkeit zu Farbe und Stärke der Platten.

SCHLAGFESTIGKEIT

LEXAN THERMOCLEAR Platten charakterisieren sich durch eine ausgezeichnete Schlagfestigkeit in einem breiten Temperaturspektrum von -40°C bis zu +120°C, auch wenn sie länger den Witterungsbedingungen ausgesetzt werden. Als Dachverglasungsmaterial unterliegen LEXAN THERMOCLEAR 2UV Platten den Wetterextremen wie Gewitter, Hagel, Wind, Schneefälle und Eisbildung. Unter diesen Konditionen sind LEXAN THERMOCLEAR Platten so gut wie unzerbrechlich, und können eine drauffolgende Temperaturerhöhung ohne Brechen oder Beulenbildung gut verkraften

POLYVANTIS

Polycarbonate products are sold globally under the trademark LEXAN™ Film & Sheet, owned by SABIC or its subsidiaries or affiliates.

www.polyvantis.com

LEXAN™ POLYCARBONATE FILM & SHEET Tough, Virtually Unbreakable

LEXAN is a trademark of SABIC